

Permoglaze 2017

Muurverf voor binnen en buiten

Beschrijving

Permoglaze Muurverf is een universeel toepasbare matte muurverf met een hoge buitenduurzaamheid op basis van een acrylaat copolymeer dispersie. De muurverf is waterverdunbaar, onverzeepbaar en prima weersbestendig. Permoglaze Muurverf voor buiten heeft een zeer goede schrobvastheid, schrobklasse 1 (volgens DIN EN 13300).

Toepassing/ Ondergrond

Op zowel nieuwe als reeds voorbehandelde steenachtige ondergronden, plaatmateriaal etc. voor binnen en buiten.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%)

Kleur:	wit
Dichtheid bij 20°C:	1,48kg/dm ³ voor wit
Viscositeit:	enigszins pasteus
Glansgraad:	mat < 10 G.U. (85°)
Dekking:	Klasse 1, bij een verbruik van 8 m ² / liter Conform DIN EN 1062
Verdunning:	0-5 % water
Theoretisch rendement:	ca. 8 - 9 m ² per liter bij 40 mu. droog
Praktisch rendement:	Is van diverse factoren afhankelijk.
Laagdikte:	ca. 40 mu droog
Droogtijd (bij 20°C en RV 65%):	stofdroog na ca. 30 minuten overschilderbaar na ca. 6 - 8 uur
Vaste stofgehalte:	35 vol%

Natte slijtage:	klasse 1 volgens DIN EN 13330
Verwerkingstemperatuur:	niet verwerken beneden 5°C en boven een RV 85%.
Houdbaarheid:	in onaangebroken verpakking ca. 24 maanden. Vorstvrij vervoeren en bewaren.
Verpakking:	wit 1, 2.5 ,5 en 10 liter.

Werkwijze

Reeds behandelde ondergronden:

Vooraf de conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting.
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Niet intacte verflagen, mos, algen en schimmel verwijderen.

Onbehandelde ondergronden:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Mos, algen en schimmel verwijderen. Zuigende ondergronden voorstrijken met een mengsel van Flevopol en water in de verhouding 1 : 3. Poederende ondergronden fixeren.

Verwerking:

Kwast en roller.

Airless spray:
Indien nodig verdunnen 0-5 % water

Graco ST MAX 495.
Druk vanaf 200 bar.
Spuitopening 0.017 inch

Wagner Superfinish 23 plus Airless
Bovenbak met filterschijf
Pistool GM3000 AC.
Pistoolfilter Wit
Druk 250 bar
Spuitopening 417-519-521

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en residu op juiste wijze afvoeren.

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen er door aanraking of te intensieve reiniging glanzende plekken ontstaan.
Met name bij donkere kleuren kunnen deze zichtbaar worden.