

PRODUCT DATA

VERNAC GLOSS

OMSCHRIJVING

Solventgedragen acrylvernis.

SPECIEFIEKE KENMERKEN

Volledig kleurloos - transparant - hoge weerstand tegen weersinvloeden - uitstekende soepelheid - alkalivast - niet vergelend.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Bescherming van non-ferro metalen; renovatie van doorschijnende lichtkoepels (uitgezonderd polycarbonaat).

Vernac Gloss niet aanwenden als vloervernis of op plaatsen die aan mechanische drukbelasting worden onderworpen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Glanzend (glansgraad 60°: > 90%)
Kleur:	Kleurloos
Massa:	0,96 - 0,98 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 40 - 43% In gewicht: 47 - 49%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: ± 42 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	> 39°C
VOC-gehalte:	499 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	499 g/l max.
Categorie:	A/i
EU grenswaarde:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	1½ uur
Overschilderbaar:	4 uur
Uitgehard:	1 dag

Rendement

Theoretisch:	10 - 15 m ² /l per laag
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergronden moeten volkomen droog en zuiver zijn. Op metalen moeten oude vernislagen (met bv. Rapid Super) en oxidatiesporen (met bijv. een polish) verwijderd worden. Nadien reinigen met een in Thinner 22 gedrenkte doek.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Elk type kan gebruikt worden.
Roller:	Gebruik een mohairrol of kortharige perlonrol
Reinigen:	Thinner 22

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

VERNAC GLOSS

APPLICATIE CONDITIES

Minimumtemperatuur 5°C, maximumtemperatuur 35°C en maximale relatieve vochtigheid 80%. Geen condensatie tijdens de droogtijd. Een lage temperatuur en/of een hoge relatieve vochtigheid verlengen de droogtijd. De temperatuur van de ondergrond dient 3°C boven het dauwpunt te zijn.

OPMERKINGEN

2 - 3 lagen aanbrengen voor buitenwerken.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com