

Transparant BIO-beits nr 1,2,3



PRODUCTBESCHRIJVING & AANWENDING

Novita Transparant-beits is een transparant, waterwerend, houtveredelingsproduct voor het inkleuren van zowel gewone als edele houtsoorten (kleuren van deuren, ramen, houten balken, parket, trappen, meubels,...). Tropische hardhoutsoorten of bloedend hout worden best niet gekleurd. Novita houtbeits bevat een groot gehalte aan plantaardige, drogende oliën. Deze verharden de jaarringen van sommige houtsoorten, zodat deze zachte delen even hard worden als de andere. Hierdoor blijft het houtoppervlak beter bestand tegen beschadiging en vochtopname. **Novita houtbeits is enkel geschikt voor het kleuren van binnenwerk.** Op de Novita houtbeits dient, na volledige droging, nog een afwerklaag aangebracht te worden, zoals een tweede laag Novita BIO-beits of een watergedragen vernis of Novita Hard Wax olie.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITSTRIJKVERMOGEN:	8-10 m²/L (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond)	KLEUREN:	N°1 lichtbruin; N°2 midden-bruin; N°3 donkerbruin
DROOGTIJDEN:	stofdroog na 30 minuten overschilderbaar na min. 8-12 uur (bij min. binnentemp. van 10°C en max. 50-65% relatieve luchtvochtigheid)	SAMENSTELLING:	Natuurlijke, plantaardige oliën, loodvrij en kobaltvrije drogers VOC < 600g/l EU: A/f : max 700g

GEBRUIKSAANWIJZING

OPPERVLAKTEVOORBEHANDELING

Het te behandelen houtoppervlak dient droog en onbehandeld of blank hout te zijn. Indien het hout al afgewerkt geweest is, moet het teruggebracht worden tot blank hout. De laatste schuurbeurt met een schijf van 100-120, open poriën garanderen maximum penetratie.

AANBRENGEN

De houtbeits goed omroeren voor en tijdens de toepassing. Gebruik een zuivere borstel of pluivrije, kleurloze vod. Herhaalde malen sappig opstrijken tot het oppervlak volledig verzadigd is. De beits 5 tot 10 minuten laten inzuigen, het overtollige wegnemen met een vod om borstelstrepen te vermijden en de houtstructuur mooi te laten uitkomen.

NABEHANDELING

Na volledige droging kan het oppervlak afgewerkt worden :
of - een tweede laag als afwerklaag aanbrengen :
of - met 2 lagen watergedragen vernis (we raden dan aan eerst een watergedragen kleurloze sealer aan te brengen),
of - met 2 lagen Novita Hard Wax Oil.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De ruimte voldoende ventileren tijdens het werk en drogen.
Doeken doordrenkt met Novita kunnen door contact met zuurstof spontaan ontbranden. Spoel de doeken steeds uit en bewaar ze in een gesloten container met water.

STOCKAGESTABILITEIT

3 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking bij vorstvrije temperaturen < +40°C.

TRANSPORTGEGEVENS

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. Raadpleeg de SDS voor uitgebreidere informatie.

De Novita producten zijn vervaardigd voor professionele gebruikers. Jarenlange ervaring en veelvuldig testen liggen aan de basis van de gebruiksaanwijzing in deze technische fiche. Echter, de geldende omstandigheden en mogelijkheden van de gebruiker kunnen verschillen. Derhalve is het aangewezen de toepassing van dit product vooraf te toetsen. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

DeSMEDT GROUP bvba

Bredestraat 4 | 2000 Antwerpen | België
tel. +32 (0)3 366 24 34 | fax +32 (0)3 321 62 77
www.novita.biz | info@novita.biz



0.25L

0.5L

1L

2.5L