



## Beschrijving van het product

3-in-1 watergedragen houtlak, micro-poreus, op basis van 100% self-crosslinking (XL) acrylaatdispersie voor het lakken van nieuw en reeds behandeld hout.

Hard-elastisch, geschikt voor maatvast en beperkt maatvast houtwerk zowel binnen als buiten, kenmerkt zich door zijn lange open tijd en uitstekende vloei.


Het product is beschikbaar in 2 verschillende glansen:

- **Aqualaq 15 Mat**
- **Aqualaq 35 Satin**










## Eigenschappen

- Lange open tijd
- Uitstekende vloei
- 3-in-1 (voor standaard lakwerk zonder primer toepasbaar)
- Hoog standvermogen
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Goede mechanische en chemische weerstand
- Snelle blokvastheid
- Snelle watervastheid
- Vochtregulerend
- Hechting op oude alkydlagen

## Verpakking & kleur

Verpakking	0.5 • 1 L • 2.5 L	
Kleuren		Wit en alle kleuren vertrekkende van basis A, B en C via de kleurendispenser voor gebouwenverven

## Technische gegevens

Hars	Zelfvernettende Acrylaat-dispersie	
Glans	Satijn	30-40 Gardner 60°
	Mat	15-20 Gardner 60°
Densiteit	1.23 ( $\pm$ 0.05) g/cm <sup>3</sup>	
Vaste-stof-gehalte	36 ( $\pm$ 2) % in volume 48 ( $\pm$ 2) % in gewicht	
VOC	< 34 g/L	
Droogtijden		stofvrij : 1 u Overschilderbaar: na 4 à 8 u afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
Oplosmiddel		watergedragen
Toepassingen		Geschikt voor aflakken van maatvast en beperkt maatvast houtwerk. Voor bloedende houtsoorten wordt het gebruik van een geschikte primer aangeraden.
Theoretisch rendement		het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte
Gebruikswijze		<ul style="list-style-type: none"> <li>gebruiksklaar - het product moet niet afgedund worden</li> <li>in functie van de toepassing, 2 tot 3 lagen aanbrengen en waar nodig, tussenschuren</li> <li>Borsteltoepassing: lijvig aanbrengen met een Chinex borstel en gelijkmatig afnemen</li> <li>Roltoepassing: nat-in-nat rollen met lakviltrol (bv. Anza Elite Viltrol wit)</li> </ul>
Materiaal reiniging		met water
Verwerkingstemperatuur		deze minimum voorwaarden worden tijdens droging en filmvorming de volgende 48 uur behouden
Luchtvochtigheid		
Houdbaarheid		minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats

## Oppervlaktebehandeling

### **Onbehandeld hout**

Glad schuren met korrel P150-P180

### **Bloedende houtsoorten (merbau, afzelia, eik, ...)**

Bij voorkeur geschikte primer aanbrengen zoals **Primer Resit Plus**

### **Oude acrylaat- en (ure- thaan)alkydlagen**

Niet hechtende delen verwijderen  
Opschuren met korrel P180-P220

### **Verweerd, grijs hout**

Grof schuren tot op gezond hout (P60-P80), vervolgens met korrel P150-P180

Voor een gladste resultaat voor het aanbrengen van de laatste laag, licht opschuren met korrel P320

Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen

## Veiligheid

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

### **Disclaimer**

*Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website [www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com)*



### **Libert Paints bv**

Haven 8210A • Langerbruggekaai 6

9000 Gent • Belgium

T +32 (0)9 216 88 70 • [info@libertpaints.com](mailto:info@libertpaints.com) • [www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com)