



Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Primer Resit Plus

Description et destination du produit

Primer Resit Plus est un primaire alkyde isolant, régulateur d'humidité, pour boiseries intérieures et extérieures.

Les principales propriétés du produit sont :

- très facile d'emploi à la brosse et au rouleau
- forte pénétration dans le bois neuf permettant ainsi une bonne adhérence totale du système de peinture sur le bois
- Résiste aux intempéries lorsque non recouvert immédiatement d'une finition
- Microporeux (régulateur d'humidité)
- très bonne adhérence sur d'anciennes couches de peinture saines
- bon revêtement des arêtes vives
- facilement ponçable
- haut pouvoir couvrant
- bon séchage, également à basses températures
- isolant

Primer Resit Plus est le primaire idéal pour bois avant toute finition avec une peinture décorative (contenant du White Spirit) et alkyde.

Liant

Résines alkydes spéciales

Pigment

Dioxyde de titane + matières de charges de haute qualité.

Teinte

Blanc.

Brillance

Mat satin.

Renseignements techniques

- **Densité:** 1.37 (\pm 0.03) g/cm³
- **Extrait sec:** 58 (\pm 1 %) en volume
76 (\pm 1 %) en poids
- **Temps de séchage:** Sec : 1.5 heure
Hors poisse : 2.5 heures
Recouvrable : 18 heures
- **COV-valeur:** < 350 g/L (prêt à l'emploi)
Cat A/g (<350 g/L)
- **Rendement théorique:** 10-12 m²
Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Prétraitement de surface

Bois neufs :

Dégraisser le bois avec un thinner synthétique appliqué avec un chiffon non pelucheux. Dégraisser à plusieurs reprises les bois très gras tels que p-itchpine.

Utiliser de l'eau ammoniaquée (10 %) pour l'afzelia en le merbau. Laisser sécher.

Poncer légèrement le bois dans le sens des fils avec un papier abrasif P180.

Lorsque le bois devient gris, éliminer la surface grise par ponçage.

Dépoussiérer avec une brosse manuelle.

Bois décapé ou vernis

Dégraisser la surface avec de l'eau ammoniaquée (10 %).

Laisser sécher. Poncer légèrement avec un papier abrasif fin (P280-P320 (ne pas poncer trop fort).

Dépoussiérer avec une brosse manuelle.

Couches de peintures mal adhérentes

Poncer les parties mal adhérentes jusqu'au support. Nettoyer ensuite le bois avec un thinner synthétique, poncer, sécher et dépoussiérer.

Mode d'emploi

Primer Resit Plus est prêt à l'emploi pour application à la brosse et au rouleau.

Primer Resit Plus peut être recouvert d'une laque à base de White Spirit (à faible teneur en aromatiques ou non).

Nettoyer le matériel au White Spirit.

Conditions d'application

Lors de l'application, la température ne doit pas être inférieure à 5°C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 85 %. La température du support doit être supérieure de 3°C au moins au point de rosée

Stabilité de stockage

Minimum 2 ans dans l'emballage d'origine et non ouvert, à une température fraîche et sèche.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be

Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.

Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.