

Sigma Pearl Clean Matt



Omschrijving

Zeer goed reinigbare, hoog duurzame matte binnenmuurverf met een hydro-, lipo- en oleofoob karakter; op basis van een oplosmiddelvrije 100% acrylaatdispersie.
Gecertificeerd met het Europees milieulabel EcoLabel.

Gebruiksdoel

Dit product is bijzonder geschikt voor ruimten die mat afgewerkt dienen te worden en waar hoge eisen ivm reinigbaarheid en oppervlaktegevoeligheid van de muurverf gesteld worden, zoals o.a. in ziekenhuizen, rust en verzorgingstehuizen, scholen, kinderdagverblijven, keukens, restaurants enz. Ook in particuliere woningen heeft dit product zijn plaats.

Het schilderen van o.a. voldoende droog pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, beton, behang, structuurpleisters, glasweefsel of vlies en oude intacte (muur)verflagen.

Voornaamste kenmerken

- Zeer goed reinigbaar
- Water-, olie- en vetafstotend: zeer geringe vuilabsorptie
- Combineert een hoge esthetische afwerking met een hoge functionaliteit
- Zeer lage gevoeligheid tov van opglimmen (nat en droog)
- Zeer schrobvast na volledige doordroging (klasse 1, EN13300)
- Resistent tegen de meeste watergebaseerde desinfecteermiddelen
- Tegelijkertijd inzetbaar als grond- en afwerkingslaag
- Uitstekende verwerking
- Zeer mooie egaal matte afwerking
- Weinig poreus, zodat de eerste laag geen nadelige invloed heeft op de open tijd van een eventuele tweede afwerkingslaag
- Onverzeepbaar
- Geen hinderlijke geur; bij binnentoepassing ruimten direct na het schilderen weer in gebruik te nemen
- Toepasbaar in omgevingen waar conform HACCP wordt gewerkt, zoals in ruimten waar levensmiddelen worden geproduceerd en/of bewerkt.
- Gecertificeerd met het Europees milieulabel EcoLabel.
- Gecertificeerd: Dubokeur
- Gecertificeerd met Eurofins "Indoor Air Comfort Gold" label
- Brandreactieklasse A2-s1,d0 (EN 13501-1)
- Cradle to Cradle Silver gecertificeerd.
- VOC < 1g/l.

**DUBOKEUR®**

Kleur en glans

- Wit en vrijwel alle kleuren volgens de Sigma Color System-waaier (C21.3) en collectie PPG Voice of Colour
- Mat (ca. 2,5% @ 85° en ca. 3% @ 60°, ISO 2813, EN13300).

Basisgegevens

- Dichtheid: ca. 1,36 g/cm³
- Vaste stof: ca. 46 vol.%
- Stofdroog na: ca. 1 uur
- Overschilderbaar na: ca. 4 uur
- Vlampunt: niet van toepassing

De eigenschappen van Sigma Pearl Clean Matt kunnen optimaal benut worden na 1 maand (zie aanvullende gegevens).

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Sigma Pearl Clean Matt



Rendement	<p><u>Praktisch</u> 8 - 10 m²/liter</p> <p>Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>
Systemen	<p>voorbehandeling: zie rubriek "Ondergrondcondities"</p> <p><u>Onbehandelde en reeds behandelde minerale ondergronden</u> Twee lagen Sigma Pearl Clean Matt.</p> <p>Het totaal aantal afwerkingslagen is afhankelijk van de prestatie-eis, de bestaande kleur, de gekozen kleur en de aard van de ondergrond.</p>
Ondergrond- condities	<p><u>Onbehandelde minerale ondergronden</u> Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag). Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen. Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel. Poederende en/of sterk zuigende ondergrond voorstrijken met Sigmax Universal (verdunding in functie van de ondergrond, zie technische fiche 8205). Voor meer informatie aangaande voorstrijken en/of fixeren van muren, zie informatie fiche IF1333.</p> <p><u>Oude verflagen op basis van kunstharsdispersie</u> Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen.</p> <p><u>Oude verflagen op basis van alkydharsen</u> Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.</p>
Verwerkings- condities	<p>Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.</p>
Instructies voor gebruik	<p><u>Rol/borstel</u> Aanbevolen type rol: polyester rol (bv. ProGold Performa 152018 & 152025) of polyamide antispatul (bv. ProGold Exclusive Antispat 151018 & 151025) Verdunding: water, 0 - 2,5 vol.%</p> <p><u>Airless-spuit:</u> Gelieve onze technische dienst te raadplegen.</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Direct na gebruik met water.</p>

Technische Fiche

5854BE

Sigma Pearl Clean Matt



Veiligheids-
maatregelen

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Sigma Pearl Clean Matt



Aanvullende gegevens

Hechting

Sigma Pearl Clean Matt hecht uitstekend op minerale ondergronden en op kwalitatief gelijkwaardige dispersie- en verven.

Sigma Pearl Clean Matt hecht tevens op ondergronden met een 'gesloten' karakter, zoals verflaggen op basis van alkydhars.

Echter, wanneer de gesloten ondergrond zich in een vochtige ruimte bevindt (bijvoorbeeld badkamer en keuken), wordt de toepassing van Sigma Pearl Clean Matt afgeraden.

De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting tot onthechting leiden.

Belastbaarheid

Indien deze matte muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen strepen ontstaan door aanraking.

Ook kunnen huidschilfers achterblijven. Deze zullen met name bij donkere kleuren zichtbaar zijn.

Strepen en huidschilfers kunnen verwijderd worden met lauw water en een zachte doek.

Reiniging

De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met lauw water en een zachte doek, eventueel met toevoeging van een zachte zeep.

Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen, zoals van wijn, ketchup en koffie, wordt Sigmapearl Cleaner aanbevolen.

Sigmapearl Cleaner is getest op het verwijderen van een groot aantal verontreinigingen, met een succesvol resultaat.

Het kan echter mogelijk zijn dat bepaalde zeer hardnekkige verontreinigingen zich moeilijk laten verwijderen en enigszins zichtbaar blijven.

De optimale reinigbaarheid wordt verkregen indien de Sigma Pearl Clean Matt volledig is doorgedroogd.

Hiervoor geldt een periode van één maand.

Werkwijze Sigmapearl Cleaner

Spuit een ruime hoeveelheid Sigmapearl Cleaner op de verontreiniging en laat het circa 10 seconden inwerken.

Verwijder vervolgens de verontreiniging met een zachte doek en was na met leidingwater.

Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt.

Werkwijze Sigmapearl Cleaner op vethoudende vlekken, zoals vetkrijt en lippenstift

Verwijder de verontreiniging door te deppen met een zachte doek en plantaardige olie, zoals zonnebloemolie of olijfolie.

Spuit daarna een ruime hoeveelheid Sigmapearl Cleaner op de olieresten en laat het circa 10 seconden inwerken.

Verwijder vervolgens de olieresten met een zachte doek en was na met leidingwater.

Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt

Noot

Wij raden aan om geen microvezel doek te gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal.

Gipskartonplatten:

Gipskartonplaten die langere tijd aan UV-licht zijn blootgesteld kunnen dusdanig vergeeld zijn dat een representatief proefstuk op de werf aan te bevelen is.

Bij doorslaande vergelijng een isolerende laag met Sigma StainAway Matt aanbrengen. Hardnekkige verkleuring eventueel 2 x isoleren.

Schrobklasse:

Conform EN 13300 is de schrobklasse bepaald na één maand droging

Technische Fiche

5854BE

Sigma Pearl Clean Matt



Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
--------------	--

EMG	10100DN5854
-----	-------------

PPG Coatings Belgium bv/srl, Corda Campus 5.B3, Kempische Steenweg 297, bus 7, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support Services 011/27 87 32, e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.